


Тип EW-LS



Открытый защитный шланг для проводов

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Защитные шланги для проводов EW-LS изготавливаются из специально модифицированного полиэтилена. Этот материал не содержит галогенов, фосфора и кадмия.

Защитные шланги для проводов EW-LS отличаются высокой гибкостью и отличной усталостной прочностью при изгибе. Для низких механических

нагрузок в машиностроении. (Например, для формирования кабельных жгутов на дверях распределительных шкафов)

Продольный разрез позволяет легко проложить подготовленные к монтажу провода, а также облегчает ремонт существующих систем.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Модифицированный полиэтилен
	-20 – 70 °C Кратковременно 90 °C
	HB
	> 4000 ~ Основываясь на IEC EN 61386

Тип	№ для заказа	Цвет	A Ø мм	B Ø мм	Статический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол./уп. м
Узкая гофрировка							
EW-LS-M12/P9	83102412	Серый	9,80	13,00	40,00	2,40	50
EW-LS-M16/P11	83102414	Серый	12,00	15,80	45,00	3,40	50
EW-LS-M20/P16	83102416	Серый	15,80	21,00	55,00	5,40	50

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

Модифицированный полиэтилен

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Температура/диапазон температур
-20 – 70 °C 90 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ

Класс горючести
HB

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усталостная прочность при изгибе для знакопеременного цикла
Циклы: > 4000 ~; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Без содержания галогенов
DIN 53474

Тип EW-LS

СООТВЕТСТВИЕ

 RoHS (директива EC 202/95/EG)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

 Сделано в Германии

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантии в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_64715~20170905~891583~suv_ewls